


УТЕПЛИТЕЛЬ НАПЫЛЯЕМЫЙ SHUBA 13 (однокомпонентный пенополиуретановый)




ПРЕИМУЩЕСТВА

- Готовая система для работы сразу из коробки – баллон + шланг + пистолет + насадка – стандартная поставка (возможна поставка только баллона с утеплителем).
- Экономичность и взаимозаменяемость – возможность использовать шланг и пистолеты повторно, приобретая только баллон с утеплителем.
- В комплекте идет запатентованная насадка, формирующая равномерный бесшовный теплоизоляционный слой практически на любой поверхности.
- Быстрое и экономичное утепление больших по площади поверхностей, не требующая дополнительных затрат времени и средств на смену баллонов, прочистку пистолетов, настройку оборудования.
- Удобство хранения и складирования – баллон поставляется в коробке с этикеткой и маркировкой.
- Не требует дополнительных инструментов, оборудования или монтажа.
- Удобные ручки у баллона для переноски и перемешивания содержимого.
- Непрерывная бесшовная герметизация, шумо- и теплоизоляция больших по площади поверхностей.
- Закрытая ячеистая структура – низкое влагопоглощение и паропроницаемость.
- После полной полимеризации поверхность утеплителя можно штукатурить и окрашивать (легкие растворы, кроме ЦПС).



Правильное положение
баллона при распылении:
кран направлен вниз.



Неправильное положение
баллона при распылении:
кран направлен вверх.

ОСОБЕННОСТИ

- Продукт, разработанный специально для быстрого, легкого и экономичного утепления больших по площади поверхностей, независимо от сложности их геометрических форм без использования дорогостоящего оборудования и дополнительного инструмента.
- Высокие теплоизоляционные свойства, низкие значения паропроницаемости и водопоглощения, удобство и чистота применения напыляемого утеплителя позволяют ему быть отличной альтернативой стандартным листовым утеплителям (минеральной вате, пенополистиролу, пенопласту и другим продуктам), а также двухкомпонентным напыляемым системам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Запах	Легкий специфический запах, в затвердевшем состоянии запаха не имеет
Цвет	Светло-бежевый с желтоватым оттенком
Срок хранения	12 месяцев
Температура применения	от -10°C до +35°C
Температурный режим хранения	от +5°C до +25°C
Температурный режим транспортировки	от -10°C до +40°C
Плотность утеплителя	До 15 кг/м ³ *
Время образования нелипкой поверхностной плёнки ТМ 1014:2013	5-6 мин.*
Время нанесения между первым и последующими слоями	2-3 мин*
Время полной полимеризации	24 часа
Расстояние от распылителя до рабочей поверхности	20 - 40 см
Площадь утепления	до 30 м ² при средней толщине 15 мм
Коэффициент теплопроводности	0,031Вт/(м*К)
Термостойкость отвердевшего утеплителя	От -55 °C до +90 °C, краткосрочно до +120 °C
Объем баллона	13 литров

* При 20°C и отн. влажности 65%

НАЗНАЧЕНИЕ

Бесшовная герметизация, тепло- и шумоизоляция больших по площади поверхностей: фундаментов, несущих стен, чердачных и подвальных помещений, межкомнатных перегородок, балконов и лоджий, трубопроводов, строительно-каркасных конструкций, кровли, изоляция поверхностей сложной геометрической формы в труднодоступных местах.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Выдержать баллон не менее 12 часов при температуре +18 °С - +23 °С;
- Присоединить шланг к вентилю (крану) в верхней части баллона, плотно затянув ключом;
- Присоединить второй конец шланга к пистолету, дотянув ключом;
- Присоединить к пистолету насадку-распылитель;
- Баллон энергично растрясать за специальные рукоятки в течение 30 секунд;
- Открыть полностью вентиль (кран) баллона до упора;
- Перевернуть баллон в рабочее положение «ДНОМ ВВЕРХ»;
- Открыть полностью регулирующий винт на пистолете и начать пробное напыление;
- В течение всей работы с баллоном необходимо периодически взбалтывать содержимое баллона;
- Если баллон не использован полностью, необходимо плотно перекрыть вентиль (кран) наверху баллона, а также перекрыть регулирующим винтом курок пистолета от случайного нажатия.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рабочие поверхности должны быть достаточно увлажнены, очищены от пыли и грязи; наносить утеплитель, регулируя интенсивность выхода винтом пистолета (вентиль на баллоне должен быть открыт полностью); рекомендованное расстояние от распылительной насадки до рабочей поверхности 20-50 см; время «на отлип» 5-6 минут*; время полной полимеризации - 24 часа*; повторное нанесение возможно через 2-3 минуты* с предварительным увлажнением поверхности; незастывший пенный утеплитель легко удаляется универсальным очистителем монтажной пены MARCON или другими растворителями; застывший утеплитель удаляется только механическим путем; для длительного сохранения физико-механических свойств нанесенного утеплителя, во избежание его разрушения, необходимо защитить слой утеплителя от воздействия УФ-лучей и атмосферных осадков (специализированными герметиками, мастиками, легкими штукатурными растворами, кроме ЦПС, и др.); не наносить на поверхность, покрытую инеем или льдом, а также на замасленные поверхности;

*данные получены при +23 °С и 60% влажности

Запрещается нагревать аэрозольный баллон выше +50 °С!

СОСТАВ

Содержит 4,4' - дифенилметандиизоцианат, полиольный компонент, пропеллент углеводородный, диметилвый эфир. Не содержит озоноразрушающих вспенивающих агентов.

УТИЛИЗАЦИЯ

Баллон (даже пустой) не сжигать, не прокалывать, не подвергать деформации (не сминать). Использованный баллон утилизировать в контейнер для мусора.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить и транспортировать только в вертикальном положении (клапаном вверх)! Баллон под давлением, не вскрывать! Не разбирать баллон и не давать детям! Хранить в сухом прохладном месте вдали от источников тепла! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50 °С! Температурный режим хранения: от +5 °С до +35 °С. Температурный режим транспортировки: от -20 °С до +35 °С.

СРОК ГОДНОСТИ

12 месяцев с момента изготовления (смотри дату производства на дне баллона).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Работать в хорошо проветриваемом помещении. В помещениях, где происходит распыление, не курить, не пользоваться открытым огнем и искрообразующим оборудованием. Перед применением надеть защитные перчатки и очки. Содержимое баллона может вызвать раздражение глаз, органов дыхания, кожи, аллергические реакции. Избегать попадания на кожу и в глаза. В случае попадания на кожу промыть большим количеством воды. В случае попадания в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу. Вспенивающий агент тяжелее воздуха и относится к горючим веществам. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов! ОГНЕОПАСНО!