

UNIKA DIY EI240 ОГНЕСТОЙКАЯ профессиональная монтажная пена



ТЕМПЕРАТУРА
ПРИМЕНЕНИЯ

до +35°C

от -10°C

ОПИСАНИЕ

Высококачественная огнестойкая модифицированная пена с улучшенной формулой, повышающей сопротивление горению. Испытана на огнестойкость в соответствии с требованиями ГОСТ 30247.0-94 и ГОСТ 30247.1-94 на предел огнестойкости EI 240. Обладает хорошей устойчивостью к влажности, плесени, старению, отличной адгезией к большинству строительных материалов.

НАЗНАЧЕНИЕ

Монтаж и герметизация оконных и дверных блоков, стеновых панелей, подоконников, откосов; заполнение, уплотнение, герметизация отверстий, щелей и пустот; фиксация и изоляция труб, технических и инженерных коммуникаций; герметизация помещений, строительного-каркасных конструкций.

СВОЙСТВА

- Имеет отличительный красно-розовый цвет;
- Температура применения от -10°C до +35°C;
- Образование нелипкой пленки 8-10 мин*;
- Время до начала подрезки 35 мин*;
- Вторичное расширение до 55%*;
- Выход пены до 50л*.

*При 20 °C и отн. влажности 65%

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Выдержать баллон 12 часов при температуре +18°C - +20°C;
- Баллон энергично встряхнуть в течение 30 сек;
- Снять защитную крышку;
- Навинтить пистолет на крестообразную насадку с резьбой;
- Перевернуть баллон в рабочее положение «ДНОМ ВВЕРХ».

ПРИМЕНЕНИЕ

Рабочие поверхности очищены от пыли, грязи, не имеют оледенения, инея и капель воды; наносить пену, регулируя интенсивность выхода монтажным пистолетом; заполнить шов на 2/3 от его глубины, нанося пену снизу-вверх; во время работ необходимо периодически встряхивать баллон; время полной полимеризации до 24ч (возможно до 48ч при температуре ниже 0°C); свежую пену можно удалить очистителем монтажной пены MARCON; застывшая монтажная пена удаляется механическим путем или специализированным удалителем монтажной пены; для сохранения физико-механических свойств монтажной пены следует изолировать ее от УФ-лучей и атмосферных осадков (лентами ПСУЛ, гидроизоляционными лентами, специализированными герметиками, мастиками, штукатурными растворами, и др.).



УСТАНОВКА
ОКОН И ДВЕРЕЙ



ТЕПЛО И ШУМО
ИЗОЛЯЦИЯ



ПРОКЛАДКА
КОММУНИКАЦИЙ



ПОДХОДИТ ДЛЯ
ЛЮБОГО СЕЗОНА



ЗАПОЛНЕНИЕ
ШВОВ И ЩЕЛЕЙ



БЫСТРО
СКЛЕИВАЕТ



МОНТАЖ
КОНДИЦИОНЕРОВ



РАВНОМЕРНАЯ
СТРУКТУРА

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Запах	Легкий специфический запах (затвердевшая)
Цвет	Красно-розовый
Срок хранения	12 месяцев
Температура применения	от -10°C до +35°C
Температурный режим хранения	от +5°C до +35°C
Температурный режим транспортировки	от -20°C до +35°C
Плотность пены	20 — 40 кг/м ³ *
Время образования нелипкой поверхностной плёнки ТМ 1014:2013	8 — 10 минут
Время до начала подрезки ТМ 1005:2013	35 минут
Время полной полимеризации	24 часа
Вторичное расширение ТМ 1010:2016	до 55%
Выход на упаковку ТМ 1003:2013	до 50 литров
Термостойкость отвердевшей пены	от -55°C до +90°C (краткосрочно до +120°C)

СОСТАВ

Содержит 4,4' - дифенилметандиизоцианат, полиольный компонент, углеводородный пропеллент, диметиловый эфир. Не содержит озоноразрушающих вспенивающих агентов и хлорфторуглеродов.

УТИЛИЗАЦИЯ

Баллон, даже пустой, не сжигать, не прокалывать, не подвергать деформации, не сминать. Использованный баллон утилизировать в контейнер для мусора.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Температура хранения: от +5°C до +35°C.

Температура транспортировки: от -20°C до +35°C.

Хранить и транспортировать только в вертикальном положении, клапаном вверх! Баллон под давлением, не вскрывать!

Не разбирать баллон и не давать детям! Хранить в сухом прохладном месте вдали от источников тепла!

Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50°C!

СРОК ГОДНОСТИ

12 месяцев с момента изготовления.

Срок годности смотри на дне баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Работать в хорошо проветриваемом помещении. В местах проведения работ, не курить, не пользоваться открытым огнем и искрообразующим оборудованием. Перед применением надеть защитные перчатки и очки. Содержимое баллона может вызвать аллергические реакции. Не вдыхать. В случае попадания на кожу или в глаза, немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов! Не разбирать и не давать детям!

ПРОИЗВЕДЕНО

По заказу ООО «МАРКОНФЛЕКС» 196128, Россия, г. Санкт-Петербург,

ул. Варшавская, д. 19, корп. 1, лит. А, пом. 27-Н, офис 8.


тел.: +7 (812) 648-17-55 www.marconflex.ru info@m-fl.ru


(812) 648-17-55

www.marconflex.ru

info@m-fl.ru



Санкт-Петербург 
(812) 648-17-55

Москва 
(499) 444-83-85

Новосибирск 
(383) 388-68-04

Владивосток 
(423) 202-66-13