

КЛЕЙ-ПЕНА НАПЫЛЯЕМАЯ ДЛЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, ДЛЯ ПЛИТ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА И ПЕНОПЛАСТА



Напыляемый клей для минеральной ваты, для плит из пенополистирола и пенопласта. Применяется при утеплении внешних и внутренних стен новых и реконструированных зданий. Благодаря специальной насадке система наносится монослойным слоем, закрывая пустоты между поверхностью и утеплителем. Работа осуществляется быстро и без применения особых навыков.

РЕКОМЕНДАЦИИ


Требуется фиксация склеиваемых поверхностей в течение 10-15 минут*. При склеивании пористых и легко впитывающий поверхностей рекомендуется наносить клей на обе поверхности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Полное исключение мостов холода между теплоизоляцией и строительной поверхностью;
- Высокая адгезия к теплоизоляции.
- Высокая скорость полимеризации (10 минут)
- Не подвержен разрушению от солнца и атмосферного воздействия;
- Не подвержен механическому воздействию, грызунам и насекомым;

КОМПЛЕКТАЦИЯ


баллон с клеем; распылительная насадка.



УДОБНЫЙ
РАСПЫЛИТЕЛЬ




ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ
ПОЛИМЕРИЗАЦИИ



ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
К ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ



СТОЙКОСТЬ
К АТМОСФЕРНОМУ
ВОЗДЕЙСТВИЮ



ИСКЛЮЧАЕТ
МОСТЫ ХОЛОДА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Запах	Легкий специфический запах, в затвердевшем состоянии запаха не имеет
Цвет	Светло-бежевый/белый с желтоватым оттенком
Срок хранения	12 месяцев
Температура применения	От -10°C до +30°C
Температурный режим хранения	От +5 °C до +25 °C
Температурный режим транспортировки	От -10 °C до +40 °C
Время коррекции	До 3 минут*
Время на отлип	От 5 минут*
Адгезия листовых утеплителей к строительным конструкциям	Более 0,1 мПа
Площадь напыляемой поверхности	До 3м2

* При 23°C и 70% влажности воздуха

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для минеральной ваты, гипсокартона, PIR-плит, для плит из пенополистирола и пенопласта. Обладает высокой адгезией к большинству строительных материалов: бетон, кирпич, штукатурка, дерево.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Выдержать баллон 12 часов при температуре $+18^{\circ}\text{C}$ - $+20^{\circ}\text{C}$;
- Баллон энергично встряхнуть в течение 30 сек;
- Снять защитную крышку;
- Навинтить пистолет на крестообразную насадку с резьбой;
- Установить насадку для напыления;
- Перевернуть баллон в рабочее положение «ДНОМ ВВЕРХ»

ПРИМЕНЕНИЕ

Рабочие поверхности очищены от пыли, грязи, не имеют обледенения, инея и капель воды; наносить клей на стену и/или на плиту, регулируя интенсивность выхода винтом пистолета; расстояние от распылительной насадки до рабочей поверхности 20 - 40 см; прижать плиту к стене и откорректировать положение (поворачивать плиту влево-вправо); время коррекции до 3-х минут*; время полной полимеризации - 24 часа. Свежие пятна клея можно удалить очистителем монтажной пены MARCON; застывший клей удаляется механическим путем или специализированным удалителем монтажной пены.

СОСТАВ

Содержит 4,4' - дифенилметандиизоцианат, полиольный компонент, пропеллент углеводородный, диметиловый эфир. Не содержит озоноразрушающих вспенивающих агентов.

Объем баллона 1000 мл.

Объем заполнения 750 мл.

УТИЛИЗАЦИЯ

Баллон (даже пустой) не сжигать, не прокалывать, не подвергать деформации (не сминать). Использованный баллон утилизировать в контейнер для мусора.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить и транспортировать только в вертикальном положении (клапаном вверх)! Баллон под давлением, не вскрывать! Не разбирать баллон и не давать детям! Хранить в сухом прохладном месте вдали от источников тепла! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше $+50^{\circ}\text{C}$! Температурный режим хранения: от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$. Температурный режим транспортировки: от -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$.

СРОК ГОДНОСТИ

12 месяцев с момента изготовления (смотри дату производства на дне баллона).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Работать в хорошо проветриваемом помещении. В помещениях, где происходит распыление, не курить, не пользоваться открытым огнем и искрообразующим оборудованием. Перед применением надеть защитные перчатки и очки. Содержимое баллона может вызвать раздражение глаз, органов дыхания, кожи, аллергические реакции. Избегать попадания на кожу и в глаза. В случае попадания на кожу промыть большим количеством воды. В случае попадания в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу. Вспенивающий агент тяжелее воздуха и относится к горючим веществам. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов! ОГНЕОПАСНО!