

UNIKA DIY ВСЕСЕЗОННАЯ НАПЫЛЯЕМАЯ КЛЕЙ-ПЕНА

для минеральной ваты, для плит
из пенополистирола и пенопласта



ТЕМПЕРАТУРА
ПРИМЕНЕНИЯ

до +30°C

от -10°C

ОПИСАНИЕ

Напыляемый клей для минеральной ваты, для плит из пенополистирола и пенопласта. Применяется при утеплении внешних и внутренних стен новых и реконструированных зданий. Благодаря специальной насадке система наносится монолитным слоем, закрывая пустоты между поверхностью и утеплителем. Работа осуществляется быстро и без применения особых навыков.

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для минеральной ваты, гипсокартона, PIR-плит, для плит из пенополистирола и пенопласта. Обладает высокой адгезией к большинству строительных материалов: бетон, кирпич, штукатурка, дерево.

СВОЙСТВА

- Время коррекции: до 3-х минут*;
- Время на отлип: 5 минут*;
- Температура применения: от -10°C до +30°C;
- Площадь: до 3м²*;
- Значительно выше адгезия теплоизоляции к стене;
- Быстрая скорость схватывания (10 - 15 минут)*;
- Адгезия листовых утеплителей к строительным конструкциям более 0,1 МПа;
- Нулевое вторичное расширение.


*при 23°C и 70% влажности воздуха

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ


- Выдержать баллон 12 часов при температуре +18°C - +20°C;
- Баллон энергично встряхнуть в течение 30 сек;
- Снять защитную крышку;
- Навинтить пистолет на крестообразную насадку с резьбой;
- Установить насадку для напыления;
- Перевернуть баллон в рабочее положение «ДНОМ ВВЕРХ»

ПРИМЕНЕНИЕ

Рабочие поверхности очищены от пыли, грязи, не имеют обледенения, инея и капель воды; наносить клей на стену и/или на плиту, регулируя интенсивность выхода винтом пистолета; расстояние от распылительной насадки до рабочей поверхности 20 - 40 см; прижать плиту к стене и откорректировать положение (поворачивать плиту влево-вправо); время коррекции до 3-х минут*; время полной полимеризации - 24 часа. Свежие пятна клея можно удалить очистителем монтажной пены MARCON; застывший клей удаляется механическим путем или специализированным удалителем монтажной пены.



УДОБНЫЙ
РАСПЫЛИТЕЛЬ



ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
К ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ



ИСКЛЮЧАЕТ
МОСТЫ ХОЛОДА



ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ
ПОЛИМЕРИЗАЦИИ



СТОЙКОСТЬ
К АТМОСФЕРНОМУ
ВОЗДЕЙСТВИЮ



ПОДХОДИТ ДЛЯ
ЛЮБОГО СЕЗОНА

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Запах	Легкий специфический запах, в затвердевшем состоянии запаха не имеет
Цвет	Светло-бежевый/белый с желтоватым оттенком
Срок хранения	12 месяцев
Температура применения	от -10°C до +35°C
Температурный режим хранения	от +5°C до +25°C
Температурный режим транспортировки	от -10°C до +40°C
Время коррекции	до 3 минут
Время на отлип	от 5 минут
Адгезия листовых утеплителей к строительным конструкциям	более 0,1 мПа
Площадь напыляемой поверхности	до 3 м2

СОСТАВ

Содержит 4,4' - дифенилметандиизоцианат, полиольный компонент, углеводородный пропеллент, диметилловый эфир. Не содержит озоноразрушающих вспенивающих агентов и хлорфторуглеродов.

УТИЛИЗАЦИЯ

Баллон, даже пустой, не сжигать, не прокалывать, не подвергать деформации, не сминать. Использованный баллон утилизировать в контейнер для мусора.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Температура хранения: от +5°C до +25°C.

Температура транспортировки: от -10°C до +40°C.

Хранить и транспортировать только в вертикальном положении, клапаном вверх! Баллон под давлением, не вскрывать!

Не разбирать баллон и не давать детям! Хранить в сухом прохладном месте вдали от источников тепла!

Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50°C!

СРОК ГОДНОСТИ

12 месяцев с момента изготовления.

Срок годности смотри на дне баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Работать в хорошо проветриваемом помещении. В местах проведения работ, не курить, не пользоваться открытым огнем и искрообразующим оборудованием. Перед применением надеть защитные перчатки и очки. Содержимое баллона может вызвать аллергические реакции. Не вдыхать. В случае попадания на кожу или в глаза, немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов! Не разбирать и не давать детям!

ПРОИЗВЕДЕНО

По заказу ООО «МАРКОНФЛЕКС» 196128, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 19, корп. 1, лит. А, пом. 27-Н, офис 8.
тел.: +7 (812) 648-17-55 www.marconflex.ru info@m-fl.ru

(812) 648-17-55

www.marconflex.ru

info@m-fl.ru

