

UNIKA DIY ВСЕСЕЗОННАЯ КЛЕЙ-ПЕНА ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ



ТЕМПЕРАТУРА
ПРИМЕНЕНИЯ

до +35°C

от -10°C

Соответствует
ГОСТ Р 58893-2020



УСКОРЯЕТ РАБОТУ



СИЛЬНАЯ АДГЕЗИЯ

ВАРИАНТЫ НАНЕСЕНИЯ КЛЕЯ НА ПЛИТЫ EPS И XPS



Клей нанести
змейкой диаметром
3-4 см вдоль периметра
плиты одной
сплошной полосой
на расстоянии 3 см
от края плиты
и вдоль середины



Клей нанести
полосками диаметром
3-4 см вдоль короткой
стороны плиты.
Расстояние между
полосками должно
составлять 25-30 см

ОПИСАНИЕ

Высокоэффективное средство для крепления теплоизоляции из экструдированного (XPS) и вспененного (EPS) пенополистирола на фасадах стен, крышах и фундаментах зданий. Рецептура низкого давления обеспечивает стабильность клеевого слоя и препятствует деформации поверхностей финишных покрытий. Структура клея гарантирует заполнение щелей, обеспечивая высокую теплоизоляцию здания, и увеличивает энергосбережения. Широкий диапазон совместимости со строительными материалами гарантирует прочное и долговечное соединение.

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для крепления теплоизоляционных плит при утеплении подвалов, фундаментов, цокольных этажей, фасадов зданий, для крепления панелей из ПВХ и древесины, гипсокартона при отделке оконных, балконных и дверных откосов и других конструкций, и сооружений.

СВОЙСТВА

- Температура применения от -10°C до +35°C;
- Время коррекции до 5 мин*;
- Максимальное время фиксации 26 мин*;
- Вторичное расширение до 20%*;
- Выход клея до 60м²*.

*При 20 °C и отн. влажности 65%

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Выдержать баллон 12 часов при температуре +18°C - +20°C;
- Баллон энергично растрясать в течение 30 сек;
- Снять защитную крышку;
- Навинтить пистолет на крестообразную насадку с резьбой;
- Перевернуть баллон в рабочее положение «ДНОМ ВВЕРХ».

ПРИМЕНЕНИЕ

Рабочие поверхности очищены от пыли, грязи, не имеют оледенения, инея и капель воды; выход клей-пены регулировать монтажным пистолетом; нанести клей-пену удобным способом:

- змейкой диаметром 3 см вдоль периметра плиты, оставив расстояние до края 2 см,
 - короткими полосками диаметром 3 см на расстоянии 25-30 см друг от друга, не доводя до края 2 см;
- после нанесения прижать плиту к стене и откорректировать положение (в течение 5 мин); свежую клей-пену можно удалить очистителем монтажной пены MARCON; застывшая клей-пена удаляется механическим путем или специализированным удалителем монтажной пены.

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Запах	Легкий специфический запах, в затвердевшем состоянии запаха не имеет
Цвет	Светло-бежевый/белый с желтоватым оттенком
Срок хранения	18 месяцев
Температура применения	от -10°C до +35°C
Температурный режим хранения	от +5°C до +35°C
Температурный режим транспортировки	от -20°C до +35°C
Время коррекции	до 5 минут
Максимальное время фиксации	от 26 минут
Вторичное расширение ТМ 1010:2016	Макс. 10-20 %
Выход клея	до 60 м2

СОСТАВ

Содержит 4,4' - дифенилметандиизоцианат, полиольный компонент, углеводородный пропеллент, диметилвый эфир. Не содержит озоноразрушающих вспенивающих агентов и хлорфторуглеродов.

УТИЛИЗАЦИЯ

Баллон, даже пустой, не сжигать, не прокалывать, не подвергать деформации, не сминать. Использованный баллон утилизировать в контейнер для мусора.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Температура хранения: от +5°C до +35°C.

Температура транспортировки: от -20°C до +35°C.

Хранить и транспортировать только в вертикальном положении, клапаном вверх! Баллон под давлением, не вскрывать!

Не разбирать баллон и не давать детям! Хранить в сухом прохладном месте вдали от источников тепла!

Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50°C!

СРОК ГОДНОСТИ

18 месяцев с момента изготовления.

Срок годности смотри на дне баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Работать в хорошо проветриваемом помещении. В местах проведения работ, не курить, не пользоваться открытым огнем и искрообразующим оборудованием. Перед применением надеть защитные перчатки и очки. Содержимое баллона может вызвать аллергические реакции. Не вдыхать. В случае попадания на кожу или в глаза, немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов! Не разбирать и не давать детям!

ПРОИЗВЕДЕНО

По заказу ООО «МАРКОНФЛЕКС» 196128, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 19, корп. 1, лит. А, пом. 27-Н, офис 8.
тел.: +7 (812) 648-17-55 www.marconflex.ru info@m-fl.ru

(812) 648-17-55

www.marconflex.ru

info@m-fl.ru



MARCON

Санкт-Петербург
(812) 648-17-55

Москва
(499) 444-83-85

Новосибирск
(383) 388-68-04

Владивосток
(423) 202-66-13