

UNIKA DIY ВСЕСЕЗОННАЯ КЛЕЙ-ПЕНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ И КИРПИЧА



ТЕМПЕРАТУРА
ПРИМЕНЕНИЯ

до +35°C

от -10°C

Соответствует
ГОСТ Р 58893-2020

ОПИСАНИЕ

Идеален для склеивания газобетонных блоков, кирпичей, позволяет избавиться от мостиков холода. Возможно применять для приклейки утеплителей, гипсокартона и других отделочных материалов как снаружи, так и внутри помещений. Рецептура низкого давления обеспечивает стабильность клеевого слоя и препятствует деформации поверхностей финишных покрытий. Структура клея гарантирует заполнение щелей, обеспечивая высокую теплоизоляцию здания, и увеличивает энерго-сбережения. Широкий диапазон совместимости со строительными материалами гарантирует прочное и долговечное соединение.

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для склеивания газобетонных блоков, кирпичей, а также крепления теплоизоляционных плит при утеплении подвалов, фундаментов, цокольных этажей, фасадов зданий и сооружений.

СВОЙСТВА

- Температура применения от -10°C до +35°C;
- Время коррекции до 5 мин*;
- Максимальное время фиксации 26 мин*;
- Вторичное расширение до 20%*;
- Выход клея до 60м²*.

*При 20 °C и отн. влажности 65%

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Выдержать баллон 12 часов при температуре +18°C - +20°C;
- Баллон энергично встряхнуть в течение 30 сек;
- Снять защитную крышку;
- Навинтить пистолет на крестообразную насадку с резьбой;
- Перевернуть баллон в рабочее положение «ДНОМ ВВЕРХ».

ПРИМЕНЕНИЕ

Рабочие поверхности очищены от пыли, грязи, не имеют оледенения, инея и капель воды; выход клей-пены регулировать монтажным пистолетом; нанести клей-пену полоской диаметром 4 см, затем прижать блоки друг к другу; корректировать положение блоков можно в течение 5 мин; количество полос зависит от размеров блоков, расстояние между полосками 25-30 см; свежую клей-пену можно удалить очистителем монтажной пены MARCON; застывшая клей-пена удаляется механическим путем или специализированным удалителем монтажной пены.



УСКОРЯЕТ РАБОТУ



СИЛЬНАЯ АДГЕЗИЯ

ВАРИАНТЫ НАНЕСЕНИЯ КЛЕЯ НА ГАЗОБЕТОННЫЕ БЛОКИ



ТОЛЩИНА БЛОКА
100 мм



ТОЛЩИНА БЛОКА
150-200 мм



ТОЛЩИНА БЛОКА
250-300 мм



ТОЛЩИНА БЛОКА
315-400 мм

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Запах	Легкий специфический запах, в затвердевшем состоянии запаха не имеет
Цвет	Светло-бежевый/белый с желтоватым оттенком
Срок хранения	18 месяцев
Температура применения	от -10°C до +35°C
Температурный режим хранения	от +5°C до +35°C
Температурный режим транспортировки	от -20°C до +35°C
Время коррекции	до 5 минут
Максимальное время фиксации	от 26 минут
Вторичное расширение ТМ 1010:2016	Макс. 10-20 %
Выход клея	до 60 м2

СОСТАВ

Содержит 4,4' - дифенилметандиизоцианат, полиольный компонент, углеводородный пропеллент, диметилловый эфир. Не содержит озоноразрушающих вспенивающих агентов и хлорфторуглеродов.

УТИЛИЗАЦИЯ

Баллон, даже пустой, не сжигать, не прокалывать, не подвергать деформации, не сминать. Использованный баллон утилизировать в контейнер для мусора.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Температура хранения: от +5°C до +35°C.

Температура транспортировки: от -20°C до +35°C.

Хранить и транспортировать только в вертикальном положении, клапаном вверх! Баллон под давлением, не вскрывать!

Не разбирать баллон и не давать детям! Хранить в сухом прохладном месте вдали от источников тепла!

Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50°C!

СРОК ГОДНОСТИ

18 месяцев с момента изготовления.

Срок годности смотри на дне баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Работать в хорошо проветриваемом помещении. В местах проведения работ, не курить, не пользоваться открытым огнем и искрообразующим оборудованием. Перед применением надеть защитные перчатки и очки. Содержимое баллона может вызвать аллергические реакции. Не вдыхать. В случае попадания на кожу или в глаза, немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов! Не разбирать и не давать детям!

ПРОИЗВЕДЕНО

По заказу ООО «МАРКОНФЛЕКС» 196128, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 19, корп. 1, лит. А, пом. 27-Н, офис 8.
тел.: +7 (812) 648-17-55 www.marconflex.ru info@m-fl.ru

(812) 648-17-55

www.marconflex.ru

info@m-fl.ru

